

Carreaux de plafond acoustique pour centres de données

**CRB
JUSQU'À
0,95**

Caractéristiques et avantages

- Grande absorption acoustique (CRB de 0,85 à 0,95)
- Certification UL GREENGUARD Gold pour faibles émissions de COV
- Résistance aux moisissures
- Résistance au feu de classe A

Applications

- Salle des serveurs



Les carreaux de plafond Rockfon sont fabriqués avec une technologie avancée de laine de roche qui procure les avantages suivants :



Grande absorption acoustique



Résistance au feu de classe A



Résistance aux moisissures et à l'affaissement



Aspect lisse et moderne

Rockfon Sonar® pour centres de données

Les carreaux de plafond acoustique Rockfon Sonar® pour centres de données sont faits de laine de roche et offrent une grande absorption acoustique ainsi qu'une excellente résistance au feu, à l'affaissement et aux moisissures, le tout avec une élégante surface blanche légèrement texturée. La surface laquée est facile à nettoyer et résiste aux égratignures et aux marques.

Faits saillants LEED® v. 4.1

Matériaux et ressources

Planification de la gestion des déchets	-
Réduction de l'impact du cycle de vie des aménagements intérieurs	✓
Déclarations environnementales de produit	✓
Approvisionnement en matières premières	✓
Ingrédients des matériaux	-
Gestion des déchets	✓

Qualité de l'environnement intérieur
Matériaux à faibles émissions ✓
Éclairage intérieur ✓
Performance acoustique ✓

Contenu recyclé: Jusqu'à 35 %



Désignation de la bordure	N° d'article	Dimensions réelles des carreaux (po)	CRB	CA	Résistance au feu (classe)	Réflectance	Résistance à l'affaissement (humidité relative maximale)	Faibles émissions de COV	lb/pi²	pi²/boîte	Conditionnement
	SQDC	16170	23 7/32 x 23 7/32 x 1 po	0,95	190	A	0,85	100%	✓	0,69	64
	SQDC	16171	23 7/32 x 47 7/32 x 1 po	0,95	190	A	0,85	100%	✓	0,69	64

* N.B. : Rockfon ne fournit pas l'ossature.

La teneur en matières recyclées des carreaux et des panneaux en laine de roche correspond à la moyenne de 2021 pour les carreaux standard de 2 pi x 2 pi, selon leur lieu de production principal.

Matériaux

Carreaux de plafond en laine de roche (laine minérale) avec surface en toile de verre recouverte en usine de peinture et de laque à base d'eau.
CLASSIFICATION ASTM E1264 : Type XX – Base en laine de roche avec surface-membrane, motif E.



Résistance au feu

Carreaux de plafond en laine de roche conformes aux exigences de résistance au feu de classe A et dont les caractéristiques de combustion superficielle ont été évaluées conformément aux normes CAN/ULC-S102 au Canada et ASTM E84 aux États-Unis.

Rockfon Sonar® pour centres de données – Caractéristiques de combustion superficielle :

UL723 (ASTM E84): Indice de propagation de flamme : 0

Indice de pouvoir fumigène : 0

CAN/ULC S102: Indice de propagation de flamme : 10

Indice de pouvoir fumigène : 5



Résistance aux moisissures

Carreaux de plafond en laine de roche évalués conformément aux normes ASTM D3273 (Standard Test Method for Resistance to Growth of Mold on the Surface of Interior Coatings) et ASTM C1338 (Standard Test Method for Determining Fungi Growth Resistance of Insulation Materials and Facings).



Résistance à l'humidité

Carreaux de plafond en laine de roche évalués conformément à la norme ASTM C367 (Standard Test Methods for Strength Properties of Prefabricated Architectural Acoustical Tile or Lay-In Ceiling Panels) et résistants à l'affaissement et à la déformation, même avec une humidité relative de 100 %.



Durabilité

Carreaux de plafond en laine de roche certifiés UL GREENGUARD Gold pour leurs faibles émissions de COV et conformes aux pratiques normalisées CDPH 01350 du California Department of Public Health Services pour le test des émissions de produits chimiques.

Quelques applications possibles : LEED, WELL, CHPS, Green Globes, BREEAM et CALGreen.

✓ UL GREENGUARD Gold

✓ Déclaration environnementale de produit (propre au produit, type III)

✓ Déclaration sanitaire de produit vérifiée par des tiers



Salle blanche

ISO classe 5



Environnement

35 % de contenu recyclé (selon le lieu de production principal).



Nettoyage

- ✓ Aspirateur
- ✓ Linge humide
- ✓ Les produits Rockfon Sonar® pour centres de données sont résistants aux solutions diluées d'ammoniac, de chlore et de peroxyde d'hydrogène et évalués conformément à la norme ASTM D1308 (Standard Test Method for Effect of Household Chemicals on Clear and Pigmented Coating Systems).



Isolation thermique

Épaisseur des panneaux : 25,4 mm (SI) / 1 po (impérial)
Résistance thermique (valeur R) : 0,61 m²·K/W (SI) / 3,47 h·pi²·°F/BTU (impérial)



Garantie

Garantie limitée de 30 ans

Visiter le rockfon.com



Certification UL GREENGUARD Gold pour les bureaux et les établissements d'enseignement



Déclaration environnementale de produit CERTIFIÉE

Rockfon Alaska® pour centres de données

Les carreaux de plafond acoustique Rockfon Alaska® pour centres de données sont faits de laine de roche, offrent une grande absorption acoustique et sont résistants à l'affaissement, à l'humidité et au feu, le tout avec un fini blanc lisse.

Faits saillants LEED® v. 4.1

Matériaux et ressources

Planification de la gestion des déchets
Réduction de l'impact du cycle de vie des aménagements intérieurs
Déclarations environnementales de produit
Approvisionnement en matières premières
Ingrédients des matériaux
Gestion des déchets

Qualité de l'environnement intérieur

Matériaux à faibles émissions ✓
Éclairage intérieur ✓
Performance acoustique ✓

Contenu recyclé: Jusqu'à 49 %



Désignation de la bordure	Nº d'article	Dimensions réelles des carreaux (po)	CLASSIFIED		Résistance au feu (classe)	Réflectance	Résistance à l'affaissement (humidité relative maximale)	Faibles émissions de COV	Conditionnement	
			CRB	CA					lb/pi ²	pi ² /boîte
	SQDC	10170	23 7/32 x 23 7/32 x 3/4 po	0,90	180	A	0,86	100%	✓	0,69
	SQDC	10171	23 7/32 x 47 7/32 x 3/4 po	0,90	180	A	0,86	100%	✓	0,69

* N.B. : Rockfon ne fournit pas l'ossature.

La teneur en matières recyclées des carreaux et des panneaux en laine de roche correspond à la moyenne de 2021 pour les carreaux standard de 2 pi x 2 pi, selon leur lieu de production principal.

Matériaux

Carreaux de plafond en laine de roche (laine minérale) avec surface en toile de verre recouverte en usine de peinture et de laque à base d'eau.
CLASSIFICATION ASTM E1264 : Type XX – Base en laine de roche avec surface-membrane, motif G.



Résistance au feu

Carreaux de plafond en laine de roche conformes aux exigences de résistance au feu de classe A et dont les caractéristiques de combustion superficielle ont été évaluées conformément aux normes CAN/ULC-S102 au Canada et ASTM E84 aux États-Unis.

Rockfon Alaska® pour centres de données – Caractéristiques de combustion superficielle :

UL723 (ASTM E84): Indice de propagation de flamme : 0
Indice de pouvoir fumigène : 5
CAN/ULC S102: Indice de propagation de flamme : 5
Indice de pouvoir fumigène : 0



Résistance aux moisissures

Carreaux de plafond en laine de roche évalués conformément aux normes ASTM D3273 (Standard Test Method for Resistance to Growth of Mold on the Surface of Interior Coatings) et ASTM C1338 (Standard Test Method for Determining Fungi Growth Resistance of Insulation Materials and Facings).



Résistance à l'humidité

Carreaux de plafond en laine de roche évalués conformément à la norme ASTM C367 (Standard Test Methods for Strength Properties of Prefabricated Architectural Acoustical Tile or Lay-In Ceiling Panels) et résistants à l'affaissement et à la déformation, même avec une humidité relative de 100 %.



Durabilité

Carreaux de plafond en laine de roche certifiés UL GREENGUARD Gold pour leurs faibles émissions de COV et conformes aux pratiques normalisées CDPH 01350 du California Department of Public Health Services pour le test des émissions de produits chimiques.

Quelques applications possibles : LEED, WELL, CHPS, Green Globes, BREEAM et CALGreen.

- ✓ UL GREENGUARD Gold
- ✓ Déclaration environnementale de produit vérifiée par des tiers
- ✓ Déclaration environnementale de produit (propre au produit, type III)
- ✓ Déclaration sanitaire de produit vérifiée par des tiers
- ✓ Étiquette Declare



Environnement

49 % de contenu recyclé (selon le lieu de production principal).



Nettoyage

- ✓ Aspirateur



Isolation thermique

Épaisseur des panneaux : 19 mm (SI) / 3/4 po (impérial)
Résistance thermique (valeur R) : 0,46 m²·K/W (SI) / 2,6 h·pi²·°F/BTU (impérial)



Garantie

Garantie limitée de 30 ans
Visiter le rockfon.com



Sens des carreaux

Les carreaux Rockfon Alaska® pour centres de données sont directionnels et doivent être installés dans le sens indiqué par la flèche arrière. Ils peuvent être tournés à 180°, mais pas à 90°.



Certification UL GREENGUARD Gold pour les bureaux et les établissements d'enseignement



Déclaration environnementale de produit CERTIFIÉE

Rockfon Tropic® - DC

Les carreaux de plafond acoustique Rockfon Tropic® pour centres de données sont faits de laine de roche et offrent un CRB de 0,85 ainsi qu'une grande résistance à l'affaissement et aux moisissures, le tout avec un fini blanc lisse..

Faits saillants LEED® v. 4.1

Matériaux et ressources

Planification de la gestion des déchets	-
Réduction de l'impact du cycle de vie des aménagements intérieurs	✓
Déclarations environnementales de produit	✓
Approvisionnement en matières premières	✓
Ingrédients des matériaux	-
Gestion des déchets	✓

Qualité de l'environnement intérieur

Matériaux à faibles émissions	✓
Éclairage intérieur	✓
Performance acoustique	✓

Contenu recyclé: Jusqu'à 45 %



Désignation de la bordure	N° d'article	Dimensions réelles des carreaux (po)	CRB	Résistance au feu (classe)	Réflectance	Résistance à l'affaissement (humidité relative maximale)	Faibles émissions de COV	Conditionnement	
								lb/pi ²	pi ² /boîte
	SQDC	1700	23 7/32 x 23 7/32 x 5/8 po	0,85	A	0,86	up to 100%	✓	0,38 112
	SQDC	1701	23 7/32 x 47 7/32 x 5/8 po	0,85	A	0,86	up to 100%	✓	0,38 112

* N.B. : Rockfon ne fournit pas l'ossature.

La teneur en matières recyclées des carreaux et des panneaux en laine de roche correspond à la moyenne de 2021 pour les carreaux standard de 2 pi x 2 pi, selon leur lieu de production principal.

Matériaux

Carreaux de plafond en laine de roche (laine minérale) avec surface en toile de verre recouverte de peinture à l'eau en usine.
CLASSIFICATION ASTM E1264 : Type XX – Base en laine de roche avec surface-membrane, motif G.



Résistance au feu

Carreaux de plafond en laine de roche conformes aux exigences de résistance au feu de classe A et dont les caractéristiques de combustion superficielle ont été évaluées conformément aux normes CAN/ULC-S102 au Canada et ASTM E84 aux États-Unis.

Rockfon Tropic® pour centres de données – Caractéristiques de combustion superficielle :

UL723 (ASTM E84): Indice de propagation de flamme : 0
Indice de pouvoir fumigène : 5

CAN/ULC S102: Indice de propagation de flamme : 5
Indice de pouvoir fumigène : 0



Résistance aux moisissures

Carreaux de plafond en laine de roche évalués conformément aux normes ASTM D3273 (Standard Test Method for Resistance to Growth of Mold on the Surface of Interior Coatings) et ASTM C1338 (Standard Test Method for Determining Fungi Growth Resistance of Insulation Materials and Facings).



Résistance à l'humidité

Carreaux de plafond en laine de roche évalués conformément à la norme ASTM C367 (Standard Test Methods for Strength Properties of Prefabricated Architectural Acoustical Tile or Lay-In Ceiling Panels) et résistants à l'affaissement et à la déformation, même avec une humidité relative de 100 %.



Durabilité

Carreaux de plafond en laine de roche certifiés UL GREENGUARD Gold pour leurs faibles émissions de COV et conformes aux pratiques normalisées CDPH 01350 du California Department of Public Health Services pour le test des émissions de produits chimiques.

Quelques applications possibles : LEED, WELL, CHPS, Green Globes, BREEAM et CALGreen.

- ✓ UL GREENGUARD Gold
- ✓ Déclaration environnementale de produit (propre au produit, type III)
- ✓ Déclaration sanitaire de produit vérifiée par des tiers
- ✓ Déclaration sanitaire de produit
- ✓ Étiquette Declare



Environnement

45 % de contenu recyclé (selon le lieu de production principal).



Nettoyage

- ✓ Aspirateur



Isolation thermique

Épaisseur des panneaux : 15,9 mm (SI) / 5/8 po (impérial)
Résistance thermique (valeur R) : 0,38 m²·K/W (SI) / 2,17 h·pi²·°F/BTU (impérial)



Garantie

Garantie limitée de 30 ans
Visiter le rockfon.com



Sens des carreaux

Les carreaux Rockfon Tropic® pour centres de données sont directionnels et doivent être installés dans le sens indiqué par la flèche arrière. Ils peuvent être tournés à 180°, mais pas à 90°.



Certification UL GREENGUARD Gold pour les bureaux et les établissements d'enseignement



Déclaration environnementale de produit CERTIFIÉE

Rockfon® Cinema Black™ pour centres de données

Les carreaux de plafond acoustique Rockfon® Cinema Black™ pour centres de données permettent d'enjoliver l'espace avec un plafond noir tout en assurant une excellente absorption acoustique. Ils résistent à l'affaissement, à l'humidité et au feu, le tout avec un fini noir lisse.

Faits saillants LEED® v. 4.1

Matériaux et ressources

Planification de la gestion des déchets	-
Réduction de l'impact du cycle de vie des aménagements intérieurs	✓
Déclarations environnementales de produit	✓
Approvisionnement en matières premières	✓
Ingrédients des matériaux	-
Gestion des déchets	✓

Qualité de l'environnement intérieur
Matériaux à faibles émissions ✓
Éclairage intérieur ✓
Performance acoustique ✓

Contenu recyclé: Jusqu'à 51%



Désignation de la bordure	N° d'article	Dimensions réelles des carreaux (po)	CRB	Résistance au feu (classe)	Réflectance	Résistance à l'affaissement (humidité relative maximale)	Faibles émissions de COV	lb/pi ²	pi ² /boîte	Conditionnement
	SQDC	23 7/32 x 23 7/32 x 5/8 po	0,85	A	0,86	up to 100%	✓	0,38	112	
	SQDC	23 7/32 x 47 7/32 x 5/8 po	0,85	A	0,86	up to 100%	✓	0,38	112	

* N.B. : Rockfon ne fournit pas l'ossature.

La teneur en matières recyclées des carreaux et des panneaux en laine de roche correspond à la moyenne de 2021 pour les carreaux standard de 2 pi x 2 pi, selon leur lieu de production principal.

Matériaux

Carreaux de plafond en laine de roche (laine minérale) avec surface en toile de verre recouverte de peinture en usine.
CLASSIFICATION ASTM E1264 : Type XX – Base en laine de roche avec surface-membrane, motif G.



Résistance au feu

Carreaux de plafond en laine de roche conformes aux exigences de résistance au feu de classe A et dont les caractéristiques de combustion superficielle ont été évaluées conformément aux normes CAN/ULC-S102 au Canada et ASTM E84 aux États-Unis.

Rockfon Cinema Black® pour centres de données – Caractéristiques de combustion superficielle :

UL723 (ASTM E84): Indice de propagation de flamme : 5

Indice de pouvoir fumigène : 0

CAN/ULC S102: Indice de propagation de flamme : 15

Indice de pouvoir fumigène : 5



Résistance aux moisissures

Carreaux de plafond en laine de roche évalués conformément aux normes ASTM D3273 (Standard Test Method for Resistance to Growth of Mold on the Surface of Interior Coatings) et ASTM C1338 (Standard Test Method for Determining Fungi Growth Resistance of Insulation Materials and Facings).



Résistance à l'humidité

Carreaux de plafond en laine de roche évalués conformément à la norme ASTM C367 (Standard Test Methods for Strength Properties of Prefabricated Architectural Acoustical Tile or Lay-In Ceiling Panels) et résistants à l'affaissement et à la déformation, même avec une humidité relative de 100 %.



Durabilité

Carreaux de plafond en laine de roche certifiés UL GREENGUARD Gold pour leurs faibles émissions de COV et conformes aux pratiques normalisées CDPH 01350 du California Department of Public Health Services pour le test des émissions de produits chimiques.

Quelques applications possibles : LEED, WELL, CHPS, Green Globes, BREEAM et CALGreen.

✓ UL GREENGUARD Gold

✓ Déclaration environnementale de produit (spécifique au produit, type III)



Environnement

51 % de contenu recyclé (selon le lieu de production principal).



Nettoyage

✓ Aspirateur



Isolation thermique

Épaisseur des panneaux : 15,9 mm (SI) / 5/8 po (impérial)
Résistance thermique (valeur R) : 0,38 m²·K/W (SI) / 2,17 h·pi²·°F/BTU (impérial)



Garantie

Garantie limitée de 30 ans
Visiter le rockfon.com



Sens des carreaux

Les carreaux Rockfon Cinema Black® pour centres de données sont directionnels et doivent être installés dans le sens indiqué par la flèche arrière. Ils peuvent être tournés à 180°, mais pas à 90°.



Certification UL GREENGUARD Gold pour les bureaux et les établissements d'enseignement



Déclaration environnementale de produit CERTIFIÉE

052824

Rockfon

4849 S. Austin Ave.
Chicago, IL 60638 ÉTATS-UNIS

2023 | Des modifications à la portée et à la technologie des produits peuvent être apportées sans préavis. Rockfon ne peut être tenu responsable des erreurs d'impression.

© ROCKWOOL A/S 2022.

Le symbole ® indique une marque de commerce déposée aux États-Unis.

Tél. : 1 800 323-7164
cs@rockfon.com
rockfon.com